

Raport de încercări
Nr. 109 din 29.04.2022

Agentul economic

**"Wood Tech Solution" S.R.L., șos. Muncești, 801,
mun. Chișinău, Republica Moldova**

Solicitantul

Agentul economic

Denumirea produsului

Saltele din fibră de sticlă presate mecanic, nețesute, m.c. SONOTIZ

Producător

Agentul economic

Documente de însoțire

Cererea Nr. 109 din 28.04.2022

Prezentat de către

Igor BULICAN –reprezentant "Wood Tech Solution" SRL

Cantitatea/masa probei

1,0 kg

Numărul de laborator al probei

109

Data recepției

28.04.2022

Data încercărilor

29.04.2022

Documente normative

GOST 30108-94

Scopul încercărilor

Determinare parametrilor produsului

Condițiile de încercare

U=66%, T= 21.6 C°

Echipamentele folosite pentru

Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. BY 01 502-48 din 27.08.2021)

încercări

Cântar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- nr. MD 10 3.2-141/2022 din 02.03.2022)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	1.08
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	0.90
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	24.7
A _{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤300	0.00	2.73

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.

Executor încercări

Chirilov Aliona

/nume, prenume/

/semnătura/

Șef CIEC

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

/semnătura/

